

**SRS-100** 

Resina per uso generico (flat head)

## **Applicazioni**



**Settore manifatturiero** 



Trasporti e Logistica



Vendita al dettaglio



**Ristorazione** 



Industria alimentare



Settore sanitario



Settore automobilistico

# SRS-100


#### Descrizione del prodotto

La grande flessibilità e l'elevata velocità di stampa rendono SRS-100 la resina più eterogenea nel settore. Di gran lunga superiore alla concorrenza in termini di resistenza all'abrasione e ai solventi, utilizza meno energia ed è progettata con proprietà antistatiche e backcoat per proteggere e prolungare la durata delle testine di stampa. SRS-100 produce immagini scure e dense per risultati di scansione eccellenti.

### Caratteristiche del prodotto

Stampa ad alta velocità	$\oslash$
Elevata adattabilità all'etichetta	$\oslash$
Margini ben definiti	$\oslash$
Durata estrema	$\oslash$
Resistenza ai solventi	$\oslash$
Termoresistente fino a 170 °C	$\oslash$

#### Caratteristiche delle prestazioni



#### Certificazioni di conformità











#### Termoresistente fino a 170 °C.

Qualità di stampa eccellente ad alte velocità utilizzando meno energia di stampa.

Lunga durata e resistenza ai solventi.

Elevata adattabilità dell'etichetta che amplia le opzioni di applicazione.

Rivestimento antistatico e backcoat, per una magiore facilità d'uso e la massima durata della testina.

#### Proprietà del nastro

Inchiostro	Resina
Colore	Nero
Spessore totale	6,0 ± 0,5 μm
Spessore della pellicola di base Spessore dell'inchiostro	4,8 ± 0,3 μm 1,2 ± 0,2 μm
Punto di fusione dell'inchiostro	86°C (187°F)
Densità di stampa (Densitometro)	> 1,80
Resistenza alle sbavature (Livelli ANSI): A - eccellente	Tester di solidità del colore – 100 cicli, 500 g con panno di cotone
Resistenza ai graffi (Livelli ANSI): A - eccellente	Tester di solidità del colore – 50 cicli, 200g con punta in acciaio inossidabile

#### Substrati consigliati

Materiali sintetici	Polipropilene, polietilene
	Vinile
	Poliolefina
	Poliestere

Per maggiori informazioni contattate il vostro ufficio SATO o visitate il nostro sito internet

